

御中

株式会社 ホーク
大阪府枚方市菊丘町9-55

品質証明書

製品名 ジェームスB-007

本製品の品質は下記の通りであることを証明致します。

<性状>

項目	主 剤	硬 化 剤	試 験 方 法
主 成 分	エポキシ樹脂	ポリアミドアミン	—
外 観	白色パテ状	灰色パテ状	目 視
混 合 比	主 剤 : 硬化剤 = 1 : 1		(重 量 比)
混 合 比 重	1.70 ±0.05		比重カップ法
可使時間 (分)	30		23°C/1kg
硬化時間 (分)	60~120		硬度計で硬度が 80に達する時間

<物性>

項目	単位	社内規格値	試 験 方 法	
引 張 強 度	N/mm ²	20.0 以上	JIS K 7113	
圧 縮 強 度	N/mm ²	50.0 以上	JIS K 7208	
曲 げ 強 度	N/mm ²	40.0 以上	JIS K 7203	
引張剪断強度	N/mm ²	10.0 以上	JIS K 6850	
接 着 強 度	標準状態	N/mm ²	6.0 以上	JIS A 6024
	湿潤状態	N/mm ²	3.0 以上	JIS A 6024
	水 中	N/mm ²	1.5 以上	JIS A 6024
	乾湿繰返し	N/mm ²	3.0 以上	JIS A 6024
硬 度	Shore-D	80 以上	JIS K 7215	

以上